



**Primena i osobine:** Mineralno vezivo, polimerno vezivo, punioci, dispergator, aditiv. Lepak se preporučuje za lepljenje svih vrsta i dimenzija, ytong i siporex blokova, u građevinarstvu i nanosi se u sloju debljine oko 2mm, pri čemu je potrošnja lepka od 23 - 25 kg/m<sup>3</sup>.

**Podloga:** Mora biti čvrsta, čista, odmašćena i otprašena. Elemente od ytonga i siporexa dobro navlažiti pre ugradnje.

**Priprema i nanošenje:** Prah pomešati sa vodom do potrebne gustine (sa max 30% vode). Tako spremljena masa se dobro izmeša mikserom i ostavi da odstoji 15-20min. Pre upotrebe masu još jednom energično izmešati. Masa je spremna za upotrebu. Lepak se najpre nanese glatkom stranom nazubljene gleterice na podlogu a zatim se nazubi zupčastom stranom (veličina zubaca 3-5 mm). Elemente koji se lepe utisnuti lagano u tako spremljen svež lepljivi sloj i na taj način se vrši zidanje. Istisnute količine lepka se koriste za dalje lepljenje-zidanje. Temperatura primene od +5°C do +30°C.

**Uslovi skladištenja:** Na suvom mestu u originalnoj ambalaži. Rok upotrebe: 12 meseci.



m<sup>2</sup> 23-25 Kg/m<sup>3</sup>



## ČARLEP KY lepak za siporeks i ytong blok



**Primena i osobine:** ČARFUG je jednokomponentna praškasta masa izrađena na bazi najkvalitetnijih prirodnih materija i koristi se za fugovanje unutrašnjih i spoljašnjih, zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica, mermera, staklenog mozaika i kamena, kod kojih veličina fuga nije veća od 5mm.

**Priprema i nanošenje:** Sadržaj ambalaže ČARFUG-a sipati u približno 0,6 litara vode i dobro promešati. Sačekati 15 minuta da masa nabubri i ponovo je promešati. Vreme korišćenja tako pripremljene mase je oko 2 sata. Pripremljenu masu ČARFUG-a utisnuti u prethodno očišćene fuge gumenom lopaticom ili gletericom. Kada „film“ na pločicama promeni boju (nakon 5 do 10 minuta), pločice oprati mekanim sunderom i vodom, obrisati ih i ispolirati suvom krpom. Temperatura radne podloge je +5°C do +35°C. Kod čišćenja se može koristiti i razređena sirćetna kiselina i namenska sredstva za čišćenje.

**Uslovi skladištenja i rok upotrebe:** U originalnoj ambalaži, u suvim i osvetljenim prostorijama. Rok upotrebe 12 meseci.



m<sup>2</sup> 0,2 do 0,6 kg/m<sup>2</sup>



## ČARFUG masa za fugovanje



**Primena i osobine:** Preporučuje se za fugovanje unutrašnjih i spoljnih zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica, mermera, staklenog mozaika i kamena kod kojih širina fuge nije veća od 5mm.

**Podloga:** Očistiti pločice i razmake između njih. Pokvasiti fuge radi stvaranja veće moći upijanja.

**Priprema i nanošenje:** Sipati 0,6lit vode u 2 kg mase za fugovanje i mešati dok se ne stvori homogena masa, sačekati 15 minuta i ponovo promešati. Otvoreno vreme sušenja 2 sata. Masu utisnuti u fuge gumenom gletericom. Kada naneta masa očvrstne (film promeni boju) ostaviti da se suši 10 minuta, pločice prati mekanim sunderom i ispolirati suvom krpom. Mogućnost hodanja nakon 9 sati, potpuna vodootpornost posle 5 dana.

**Uslovi skladištenja i rok upotrebe:** Rok trajanja 18 meseci, u suvim i provetrenim prostorijama.



m<sup>2</sup> 0,3 – 0,7 kg/m<sup>2</sup>



## ČARFUG AQUASTATIC vodoodbojna i vodootporna fleksibilna fug masa



## ČARFUG TONKARTA \*boje su orijentacionog karaktera

	bela 01
	jasmin 02
	karamel 05
	kajsija 06
	krem 10
	oker 11
	sv. braon 20

	braon 21
	čokolada 23
	mint 30
	polar plava 40
	nebo plava 41
	okean plava 42
	roze 50

	pink 51
	oksid crvena 52
	srebrno siva 60
	sv. siva 61
	siva 62
	grafit 63
	crna 90