




Primena i osobine: Koristi se za osvetljenje.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: Lagerovati u suvim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C, daleko od izvora toplote. Rok upotrebe u originalnoj ambalaži, neograničen.



0.9L

PETROLEJ



Primena i osobine: Za ozid i krpljenje svih vrsta ložišta na čvrsta goriva (šporeta, kamina, peći i dr.), za spajanje cevi za dimnjake pri zidanju odžaka.

Priprema i nanošenje: U čvrstu posudu izručiti suvi sadržaj pa zatim dodati tečnu komponentu i sve dobro izmešati (meša se u razmeri 3:1, na 3 kg brašna ide 1 kg staklene vode). Posle 5-10 minuta pripremljeni kit naneti na prethodno očišćene površine (poželjno je da budu navlažene) i oblikovati ložište rukom. Peć ne paliti najmanje 24 časa od momenta krpljenja ložišta, a poželjno je da prvo loženje ne bude jako. Komplet od 4kg lepi: 7.5m Ø20; 9m Ø16; 12m Ø13.5



m² ~0.1-0.3 kg/m²



4kg

VATROSTALNI KIT za šamotiranje i krpljenje ložišta šporeta na čvrsto gorivo



Primena i osobine: Poliesterka nezasićena smola koja sa očvršćivanjem, ubrzgivačem i mrežicom čini poliesterski set za repariranje.

Priprema i nanošenje: Preporučuje se za repariranje očišćenih delova i popunjavanje rupa kod elemenata od: metala – karoserije automobila, građevinske konstrukcije i dr.; stakla i plastike – branici automobila, korita čamaca, sanitarni elementi; kao i beton, keramika i drvo. Napravi se manja količina od oko 250gr poliesterke smole i 6gr očvršćivača (otprilike 120 kapi) i 2,5gr ubrzivača (otprilike oko 50 kapi). Smeša se dobro promeša i četkom nanese u tankom sloju na suhu odmašćenu i obrušenu površinu koja se reparira. Položiti sloj mrežice i ponovo četkom premazati da bude dobro okvašena smešom. Odstraniti mehure vazduha ukoliko su se pojavili prilikom nanošenja smeše. Za dobijanje laminata veće debljine ponoviti postupak dodavanjem mrežice i natapanjem smešom do željene debljine. Vreme upotrebljivosti oko 10 min. na 20°C. Alat prati acetonom. Po očvršćavanju reparirani delovi se bruse i farbaju odgovarajućim premazima.

POLIESTER SET



m² ~0.63m²
debljine do 1mm




0.75kg

DESTILISANA VODA



Primena i osobine: Primenjuje se u industriji (automobilskoj, metalnoj i dr.) i u domaćinstvu (pegle i dr.)

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: Čuvati u zatvorenoj i neoštećenju ambalaži na suvom mestu. Rok upotrebe neograničen.



1L


ČAROMIL

parfimisana pasta za pranje ruku



Primena i osobine: ČAROMIL pasta se upotrebljava za efikasno pranje zaprljanih ruku nakon rada u industriji, radionicama i u domaćinstvu. Prijatnog je mirisa, štiti i neguje ruke.

Priprema i nanošenje: Na vlažne ruke naneti malu količinu paste i trljati zaprljane delove. Isprati čistom vodom. Pogodna je i za pranje i čišćenje raznog posuđa, sanitarije i za druge slične namene.



0.5kg