



Primena i osobine: Alkidna smola, rastvarač na bazi ugljovodonika, neorganski pigmenti, punioci, sikativi, aditivi, stabilizator. ANTIKOROZIVNA BOJA je osnovni premaz za antikorozivnu zaštitu i kao takva se preporučuje kao podloga za završnu boju u sistemu zaštite čeličnih konstrukcija i ostale metalne galanterije za unutrašnje i spoljašnje radove. Boja: siva i oksid crvena.

Podloga: Metalna površina mora biti čvrsta, čista i očišćena od prašine a pre nanošenja boje, manje neravnine i udubljenja se ispune metal kitom, izšmirglaju a kompletna površina odmasti.

Priprema i nanošenje: ANTIKOROZIVNA BOJA je kao takva spremna za upotrebu, pre upotrebe je treba dobro izmešati i razrediti uljanim razređivačem. ANTIKOROZIVNA BOJA se nanosi na već pripremljene površine, četkom, valjkom ili pištoljem. Optimalna temperatura primene je 18°C do 25°C. Sušenje između slojeva 12 - 24 sata.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do + 25°C, zaštićenoj od direktnog uticaja sunca. ČUVATI OD SMRZAVANJA I PREGREVANJA!!!



m² 0,75L 8-10 m²

0,20 L
0,75 L
25 kg

ANTI-KOROZIVNA BOJA osnovna boja za metal



Primena i osobine: BRZOSUŠIVA ANTIKOROZIVNA BOJA je osnovni premaz za antikorozivnu zaštitu i kao takva se preporučuje kao podloga za završnu boju u sistemu zaštite čeličnih konstrukcija i ostale metalne galanterije za unutrašnje i spoljašnje radove. Preporučuje se u sistemu zaštite čeličnih konstrukcija i kao jedini premaz.

Podloga: Metalna površina mora biti čvrsta, čista i otprašena a pre nanošenja boje, manje neravnine i udubljenja se ispune metal kitom izšmirglaju a kompletna površina odmasti.

Priprema i nanošenje: Brzosušiva antikorozivna boja je kao takva spremna za upotrebu pre upotrebe je treba dobro izmešati i razrediti uljanim ili nitro razređivačem u zavisnosti od željene brzine sušenja, BRZOSUŠIVA ANTIKOROZIVNA BOJA se nanosi na već pripremljene površine, četkom, valjkom ili pištoljem. Optimalna temperatura primene je od 18°C do 25°C. Suši se na vazduhu za 15-30min. Sušenje između slojeva 6 - 12 časova.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi + 5°C do + 25°C, zaštićenoj od direktnog uticaja sunca. Čuvati od smrzavanja i pregrevanja !!!
Rok upotrebe 12 meseci.



m² 0,75L 6-8 m²

0,20 L
0,75 L
25 kg

BRZOSUŠIVA ANTI-KOROZIVNA BOJA brzosušiva osnovna boja za metal



Primena i osobine: SINTETIČKI EMAJL je završni premaz za drvo i metal na bazi alkidnih smola i kao takav se preporučuje kao završna boja u sistemu zaštite drvenih i metalnih površina za unutrašnje i spoljašnje radove.

Podloga: SINTETIČKI EMAJL se nanosi isključivo preko osnovnog premaza koji treba da bude suv najmanje 24 sata, a ako je stariji mora biti odmašćen i očišćen od prašine.

Priprema i nanošenje: SINTETIČKI EMAJL je spreman za upotrebu, a pre upotrebe ga treba dobro izmešati i po potrebi razrediti uljanim razređivačem do 10%. SINTETIČKI EMAJL se nanosi na već pripremljene površine, četkom, valjkom ili pištoljem. Optimalna temperatura primene je od 15°C do 25°C. Sušenje između premaza 12 - 24 sata.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do + 25°C, zaštićenoj od direktnog uticaja sunca. Rok upotrebe 5 godina.



m² ~ 12 m²/kg

0,20 L
0,75 L
25 kg

EMAJL LAK završna boja za drvo i metal



EMAJL TON KARTA *boje su orijentacionog karaktera

	bela		sv. plava		sv. braon
	bela mat		plava		braon
	slonova kost		modro plava		tamno braon
	žuta		sv. zelena		crna
	oker		tamno zelena		crna mat
	siva		crvena		srebrna